

# イオンビューコート 11 - 1 C-1100

防汚：C S 光沢あり

耐久性能：約 1 年以上

作業面積：200 m<sup>2</sup> / L

## 【特 長】

効果を手触り・視覚（撥水）で実感する事が出来、顧客満足を得ることが可能です。  
ガラス～塗装膜まで幅広い用途にお使い頂けるまったく新しいタイプのコーティング剤です。  
本液は、酸化防止性能とオゾン劣化、紫外線による退色劣化を防止する効果が強力に作用します。  
期間中は水拭き程度で洗浄可能です。  
また、スクイージやブラシ摩擦に対しても剥離劣化が少なく耐久性能を発揮します。

【用 途】ガラス・鏡・C A R ボディなど光沢を重視した塗装膜・樹脂看板・ポリカ板・ステンレス・アルミ・人造大理石・タイル・ホーロー

【ご使用方法】塗布対象の種類、形状を考慮し、コート用スポンジ・刷毛・スプレー・ローラーなど塗布方法を選択してください。

- 1．作業面を下地洗浄する。
- 2．乾かした表面に、不織布等 3ml 取り出し均一に塗り伸ばし、5～10 分乾燥させる。  
塗布は不織布がお勧めですが、ローラー・エアガン・刷毛でも可能です。
- 3．湿った柔らかい布で、表面の余分なコーティング液を拭き上げて再度 3 分乾燥させる。
- 4．表面を布クロス（無ければ柔らかい布）で表面の斑がなくなるようにワックスを仕上げるような動作でまんべんなく拭き上げれば完成。

## 注意事項

施工後、すぐに走行可能です。

コーティング膜の硬化時間は 2 時間です。

その間、走行や水に濡らしても大丈夫ですが、固いブラシや鋭利なもので表面を擦らないでください。

もし塗り斑が発生したときは、水を含ませ固く絞った布で表面を拭きあげる。

（発売元） BTCS グリーンケミカル製造元 株式会社 ヨシウラ

〒820-0017 福岡県飯塚市菰田西 2 丁目 9 - 2 7

Tel:0948 -25-3826 / Fax:0948-25-3810